

Product Specificatie

Primer 9800

Primer op polymeerbasis voor het gebruik in combinatie met zelfklevende EPDM membranen en voorbehandeling van poreuze ondergronden.

Basis:	Primer op basis van synthetisch rubber en synthetische harsen opgelost in brandbare organische solventen.
Kleur:	zwart
Vlampunt	<0°C
Viscositeit (bij 20°C):	900 ±100 Pa.s
Vaste stof:	36,3 %
Densiteit (bij 20°C):	840 ±10 kg/m ³
bewaartijd	12 maand in originele ongeopende verpakking



Artikel nummer -verpakking

50059	1.0 liter/bus	12st per doos
50060	6.0 liter/bus	60 bussen per pallet
50061	17.0 liter/bus	33 bussen per pallet

Verbruik

175-250 g/m² afhankelijk van de ondergrond

Gebruiksaanwijzing

Primer 9800 is klaar voor gebruik en mag niet verdund of gemengd worden met andere producten. De te behandelen ondergrond moet perfect droog en proper zijn voor gebruik. Zeer belangrijk: primer 9800 moet in een dunne laag over de volledige oppervlakte aangebracht worden met een borstel of rol. Enkel toegestaan in droge omstandigheden. Indien er neerslag op de primer valt, voor verkleving van het EPDM membraan, dan moet de ondergrond opnieuw behandeld worden. Alvorens het membraan te verkleven: controleer dat de primer 100% uitgedampt is, zoniet is de hechting onvoldoende. Vocht tussen primer en EPDM membraan is absoluut te vermijden! Materieel kan gereinigd worden met cleaner 9700.

Waarschuwing

Primer 9800 is zeer ontvlambaar. Hou verwijderd van open vuur en andere ontstekingsbronnen.

Primer 9800 kan niet gebruikt worden op alle ondergronden, controleer de handleiding. Polystyreen en PVC folie zullen sowieso oplossen.