

SSQ RIVERSTONE® PRODUCTINFORMATIE

PRODUCTPROFIEL

Riverstone is een hoogwaardige dakleisteel die uitsluitend door SSQ wordt geproduceerd. Riviersteen is een fylliet, een leisteenachtig gesteente, dat dezelfde basiseigenschappen heeft maar superieure kwaliteiten. Het wordt gewonnen uit een groeve die eigendom is van SSQ in de regio San Luis in centraal Argentinië.

Niet alleen doorstaat SSQ Riverstone dakleisteel de strenge kwaliteitscontroles van SSQ, maar het is ook getest volgens EN 12326. Het materiaal draagt het CE-keurmerk en is geclassificeerd als 'W1, S1, T1'.* Bevestigt u het correct en zet u het in voor het juiste doel, dan is het ideaal voor dakhellingen tot 17,5°. SSQ Riverstone wordt aanvaard als alternatief voor de lokale leisteel in projecten ter restauratie van historische monumenten met hoge erfgoedwaarde in beschermde gebieden.

* De testresultaten zijn op aanvraag beschikbaar

Minimale overlapping bij de bevestiging van leisteel met spijkers of haken volgens BS 5534:2003

Matige blootstelling (< 56,5 l/m² per periode)*

Afmeting (mm)	Dakspanthelling								
	20°	22,5°	25°	27,5°	30°	35°	40°	45°	80°
400 x 250	-	-	-	-	80	70	60	55	50
400 x 200	-	-	-	-	80	70	60	55	50
320 x 220	-	-	-	-	80	70	60	55	50
300 x 200	-	-	-	-	80	70	60	55	50

Zware blootstelling (56,5 l/m² per periode)*

Afmeting (mm)	Dakspanthelling								
	20°	22,5°	25°	27,5°	30°	35°	40°	45°	80°
400 x 250	-	-	-	-	100	90	80	70	65
400 x 200	-	-	-	-	100	90	80	70	65
320 x 220	-	-	-	-	100	90	80	70	65
300 x 200	-	-	-	-	100	90	80	70	65

Afmeting en gewicht

Afmeting (mm)	Dikte (mm)	Gewicht per (kg)
400 x 250	5 - 7	1639
400 x 200	5 - 7	1269
320 x 220	5 - 7	1217
300 x 200	5 - 7	1107

UITERLIJK

Riverstone dakleisteel is middelgrijs van kleur en lijkt op de leisteel die in Angers wordt gewonnen. De kleur is volledig natuurlijk en vervaagt niet, zelfs niet onder de felste zon of in de meest vijandige omgevingen.

GARANTIE

Voor de Riverstone dakleisteel van SSQ geldt een garantie van 50 jaar.**

** Garantieclaims moeten worden ingediend binnen de 6 maanden na de datum van oplevering van de dakwerkzaamheden.

Bekleding

Bevestigingsmethode met spijkers

Afmeting (mm)	Overlapping (mm)											
	50	65	75	80	90	100	110	115	120	130	140	150
	Aantal leien per vierkante meter											
400 x 250	22.9	23.9	24.6	25.0	25.8	26.7	27.6	28.1	28.6	-	-	-
400 x 200	28.6	29.9	30.8	31.3	32.3	33.3	34.5	35.1	35.7	-	-	-
320 x 220	33.7	35.7	37.1	37.9	39.5	41.3	43.3	-	-	-	-	-
300 x 200	40.0	42.6	44.4	45.5	47.6	50.0	-	-	-	-	-	-

(NB: bij de berekening is geen rekening gehouden met overschotten.)

Bevestigingsmethode met haakjes

Afmeting (mm)	Overlapping (mm)								
	50	65	75	80	85	90	95	100	105
	Aantal leien per vierkante meter								
400 x 250	22.9	23.9	24.6	25.0	25.4	25.8	26.2	26.7	27.1
400 x 200	28.6	29.9	30.8	31.3	31.7	32.3	32.8	33.3	33.9
320 x 220	33.7	35.7	37.1	37.9	38.7	39.5	40.4	41.3	42.1
300 x 200	40.0	42.6	44.4	45.5	46.5	47.6	48.8	50.0	-

Afmeting (mm)	Overlapping (mm)								
	110	115	120	125	130	135	140	145	150
	Aantal leien per vierkante meter								
400 x 250	27.6	28.1	28.6	29.1	–	–	–	–	–
400 x 200	34.4	35.1	35.7	36.4	–	–	–	–	–
320 x 220	43.3	–	–	–	–	–	–	–	–
300 x 200	–	–	–	–	–	–	–	–	–

(NB: bij de berekening is geen rekening gehouden met overschotten.)

* Wenst u meer informatie, raadpleeg dan de Ontwerp- en montagegids voor SSQ natuurlijke dakleien (beschikbaar op www.ssqgroup.com).



RIVERSTONE®

In de wereld van natuurlijke dakleisteent schittert Riverstone als een diamant. Dit toproduct van SSQ is geen echte leisteent, maar eigenlijk een fylliet. Fylliet is harder, dichter en beter resistent dan leisteent. Het is een ideale steen voor alle hedendaagse ontwerpuiddagingen of renovatieprojecten van historisch erfgoed.



Adresgegevens
dak@verhelst.be
T 056 36 43 03

SSQ
ARDOISE NATURELLE

VERHELST
DAK & GEVEL