


Technische fiche nr.: R 08-05-01	CE 23 0965-CPR-AGG/4623	DoP R 08-05-01 12620/13139/13242/	411 BENOR 4623
Datum: 1-7-2026 Vervangt: 1-1-2026			

Rivierzand 0/2 (22-98)	Rond zand	0/2 CF A f3 a - Rond zand	**Certificaat Benor: AGG/4623/0539
------------------------	-----------	---------------------------	------------------------------------

Informatief gedeelte: Granulometrie volgens NBN EN 933-1										
Gemiddelde informatieve waarde voor de periode van					15-12-2025	tot	15-6-2026	Fijnheidsmodulus: 2,7		
Zeven in mm:	4	2,8	2	1	0,5	0,25	0,125	0,063	0	0
Doorval max. %	100	100	99	88	65	24	10	3	0	0
Doorval gem. %	100	99	94	78,4	49,9	9,3	0	0	0	0
Doorval min. %	100	98	89	68	35	0	0	0	0	0



0/2 GF85 0/2 0/2 GF85 GTF 10	Normatief gedeelte: korrelverdeling volgens NBN EN 12620:2002 + A1:2008 korrelverdeling volgens NBN EN 13139:2002 + AC:2004 korrelverdeling volgens NBN EN 13242:2002 + A1:2007 Normatief gedeelte volgens PTV 411 V3.0:
------------------------------------	--

Korrelmaat:	0/2		Doorvallen waartoe de producent zich verbindt %				
Codificatie van de fijnheid:	CF	PTV411 tabel 13	Zeven in mm:	Variabiliteit	Min %	Gem. %	Max %
Veranderlijkheid van de korrelverdeling:	A	PTV411 tabel 10					
Klasse van het gehalte aan fijne delen:	f3	PTV411 tabel 8					
Klasse van zuiverheid van de fijne delen:	a	PTV411 tabel 11					
			2	± 5 %	89	94	99
			1	± 10 %	68	78,4	88
			0,25	± 15 %	0	9,3	24
			0,063	± 3 %	0	0	3

Reële volumieke massa ρ_{rd} *	2,63 ± 0,10	Mg/m ³
Waterabsorptie WA24 *	0,2 ± 0,3	%
Aanwezigheid van organisch materiaal *	Negatief	
Conventionele gehalte aan organische stoffen *	≤ 0,5	%

NBN EN 1097-6
NBN EN 1097-6
NBN EN 1744-1
NBN B 11-256

* Verklaring door de fabrikant ontleend aan zijn DoP

** Door het uitreiken van het certificaat geeft PROCERTUS aan dat, op basis van een regelmatige externe controle op de industriële zelfcontrole en door middel van controleproeven in een extern laboratorium, er een voldoende mate van vertrouwen bestaat in de maatregelen die de certificaathouder neemt om de overeenstemming met de technische voorschriften te waarborgen. De geldigheid van dit certificaat kan worden nagegaan op <https://extranet-materials.procertus.be> of door deze QR-code te scannen.

